



DROSERA CORNER

ANGLES PRÉFORMÉS ADHÉSIVÉS

POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES ANGLES RENTRANTS OU SORTANTS

Compatible
système Everest

DESCRIPTION

Angles préformés en polyester et polyuréthane recyclé perméables à la vapeur, résistants aux UV et Euroclasse B-s1, d0 (faiblement combustible).

Sa surface lisse et hydrophobe offre une parfaite résistance à la pluie battante et à la neige.

Sa mise en œuvre est facilitée par les protections refendues.

Disponible en deux dimensions et tous les deux compatibles avec les angles rentrants et sortants.



ÉTANCHE
À L'AIR



DIFFUSE
LA VAPEUR



ÉTANCHE
À L'EAU



FAIBLEMENT
COMBUSTIBLE
(B-s1,d0)




RÉSISTANT UV
6 MOIS
PHASE CHANTIER

DIMENSIONS

DROSERA CORNER 40 : 200 x 160 x 40 mm

DROSERA CORNER 160 : 200 x 160 x 160 mm



DOMAINES D'APPLICATION

Étanchéité et finition des angles de châssis, dans le domaine des :

- ▶ Menuiseries (aluminium, bois, PVC),
- ▶ Murs-rideaux,
- ▶ Cadres de fenêtres,
- ▶ Panneaux en OSB,
- ▶ Revêtements de façade,
- ▶ Raccords avec membranes d'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Perméable à la vapeur d'eau,
- ▶ Résistant à la pluie battante,
- ▶ Étanche à l'air,
- ▶ Garantie de 10 ans contre les UV, uniquement pour les façades partiellement ouvertes (max. 40% de la surface ouverte, max. 5 cm d'ouverture),
- ▶ Adhésif très puissant,
- ▶ Pose rapide et performante : pas de colle nécessaire,
- ▶ Performances optimales obtenues après 60 minutes,
- ▶ Convient aux surfaces difficiles.

APPLICATION

Toujours bien maroufler, avec pression. Respecter le principe du tuilage.

Bien dégraisser et dépoussiérer le support d'application.

Lors de l'application sur une surface poreuse (béton, Ytong...), utiliser le primaire d'accroche SEVE SPRAY.

Réaliser des tests d'adhérence préalables.

REMARQUES

Le produit ne peut pas être soumis à des contraintes permanentes telles que des forces de traction ou de compression.

Le produit ne convient pas pour les applications enterrées.

Ne pas utiliser pour les raccords en dessous des menuiseries quand il y a des risques d'eau stagnante au niveau du collage des raccords (balcons, terrasses, puits de lumière...).



FR
TRIEZ
RÉEMPLOIEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE



AVEC LE MÊME PRODUIT, TRAITÉZ LES ANGLES :



CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS
<u>Caractéristiques techniques de la membrane</u>	
Produit	Membrane PES avec revêtement en polyuréthane à base de matériaux recyclés
Classification au feu	B-s1, d0
Étanchéité à l'eau	W1
Colonne d'eau	> 400 cm WS
Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur Sd)	0,13 m (=/- 0,03)
Résistance à la déchirure	MD : 210 N (+/- 30) CD : 300 N (+/- 30)
Résistance aux UV	Garantie 10 ans (*) Test 5000 h UV selon EN 13859-2
<u>Caractéristiques techniques de l'adhésif</u>	
Adhésif	Dispersion acrylique sans solvant
Support de l'adhésif	Tissu à fibres de polyester
Protecteur	Film de PP siliconé 80 µm
Épaisseur	+/- 0,23 mm
Adhésion [DIN EN 1939 (2003)]	≥ 28 N/25 mm
Résistance au cisaillement dynamique (test interne)	≥ 12 N/m²
Résistance au vieillissement	Très bien
Résistance à la température	De -40°C à +80°C
<u>Caractéristiques techniques produits combinés</u>	
Poids	385 - 464 g/m²
Durée de conservation	Illimitée (**)
Résistance à la traction	MD 310 N/50 mm CD 210 N/50 mm
Allongement	MD 155% CD 135%
Étanchéité à l'air (DIN EN 12114)	V50 = 0,061 m³/h.m. Étanche à l'air (<0,1) (Test Université de Gand)
Test de vieillissement de la membrane selon la directive de l'IFT MO-01/1:1007 au moyen de sur- et sous-pressions variables de +/- 100 kg/m²	V50 = 0,055 m³/h.m. Réussi (Test Université de Gand)
Étanchéité à la pluie battante	> 1.200 Pa réussi (Test Université de Gand)
Résistance à la température	De -40°C à +100°C

(*) Uniquement pour les façades partiellement ouvertes (max. 40% de la surface ouverte, max. 5 cm d'ouverture).

(**) Stockage dans une boîte fermée, à température ambiante (21°C et 50% d'humidité relative).

GUIDE DE POSE

DROSERA CORNER

01


Étape 1

S'assurer de la propreté du support pour permettre l'adhésion.

Couper le pare-pluie à fleur de la pièce d'appui.

Toujours commencer par la partie basse pour respecter le sens d'écoulement de l'eau.

Retirer un premier liner de protection, côté le plus large (160 x 200 mm) - voir photo suivante.



02

Étape 2

Positionner l'angle et bien maroufler.



03

Étape 3

Poursuivre en retirant le deuxième liner de protection - perpendiculaire au premier.



GUIDE DE POSE

DROSERA CORNER

04

Étape 4

L'appliquer en tirant bien pour éviter les plis, bien maroufler.



05

Étape 5

Retirer les autres liners de protection et rabattre les côtés.



06

Étape 6

Bien maroufler le tout.

